

#### Scheda tecnica nº 2

# PANTALONI DIVISA INVERNALE ED ESTIVA PER AUTISTI servizio pubblico di linea

Caratteristiche del tessuto (vedi schede tessuto allegate)

LANA INVERNALE colore BLU
LANA ESTIVO colore BLU
COTONE INVERNALE colore BLU
COTONE ESTIVO colore BLU

La tonalità dovrà essere verificata con il vestiario già in uso presso le aziende

### Caratteristiche della confezione delle divise

## Foggia del pantalone

- Composto da due quarti anteriori gamba, due quarti posteriori gamba, una cintura, otto passanti, due tasche anteriori, due tasche posteriori, un taschino orologio,
- Su ciascun quarto anteriore sono praticate due pinces profonde cm 1.5 e lunghe cm 10 per l'adattamento del pantalone al bacino,
- Su ciascun quarto posteriore è praticata una ripresa profonda cm 1.5 e lunga cm 7 per l'adattamento del pantalone al bacino,
- In corrispondenza dell'apertura del davanti sinistro viene applicata la finta con ribattitura a margine cucita. Alla finta è cucito per tutta la lunghezza un lembo della chiusura lampo, rifinito con profilo in fodera
- In corrispondenza dell'apertura del davanti destro è applicata la controfinta con l'altro lembo della chiusura lampo, inserito in cucitura per tutta la lunghezza,
- La cintura, foderata internamente e rinforzata con anima in tela di canapa greggia, è cucita ai quarti con cucitura di cm 1 ed è alta cm 3.5. All'interno della cintura viene applicato un profilo in rilievo per impedire lo scivolamento della camicia,
- Lungo la cintura sono applicati otto passanti fermati da travetta con luce interna di cm 4,
- L'interno della cintura è dotato, in corrispondenza del lembo della cerniera della contro finta, di gancio e, nella rispettiva controparte, di controgancio,
- La semicintura sinistra termina con un prolungamento a punta di cm 5 con una asola. In corrispondenza della semicintura destra è applicato il relativo bottone,
- Le tasche laterali anteriori all'americana si aprono lungo i fianchi per una lunghezza di cm 18 ed una larghezza di cm 3.5 dalla cucitura del fianco. Le estremità inferiori e superiori sono fermate da una travetta semplice,
- Su ogni dietro, a cm 6 dalla cucitura della cintura ed a cm 3.5 dalla cucitura del fianco è praticata una tasca a filetto con apertura di cm 13.8,
- Sul quarto anteriore destro, in vita, è praticato un taschino orologio di cm 6 finito di travetta,
- Il fondo è ripiegato all'interno per circa cm 9 e rinforzato nella parte posteriore con fascetta battitacco,
- La fodera (ginocchiera) in 60% acetato e 40% viscosa ricopre i quarti davanti fino a sotto il ginocchio,
- Tutti i bordi dei quarti liberi sono rifiniti con cucitura di sopraggitto.

Codice documento:	Redatto da:	
scheda 2 vestiario	Gloria Silvestri	
Operatori di esercizio	data: febbraio 2017	
2017-2018		

# **TESSUTO LANA INVERNALE**

₩Xā	1 (P) <b>18</b>	Norma Norm	Valori limite Standard Pe			ore lue
Composizione Articolo Material Composition		D.lgs 194/99			100%	6 WV
Peso (Ambientato) Weight		UNI EN 12127	4%+	6%	g/m²	307
Finezza micron Micron count			-0,25%	+0,25%		
Titolo Yarn Count		UNI 9275	Catena Nm	Trama Nm	2/30	2/30
Riduzione ordito e trama Density warp and weft		UNI EN 1049/2	+/- 3	%	22,3	- 20,6
Ortogonalità Skewed Weft	Fantasia (quadri e effetti in trama) Check patterned fabrics and cross- stripes Unito e gessato		Max 1,5 %			
Ripetizione del rapporto di	Single coloured and lenght stripes Ordito		Max 7			l'altezza
Repeat of warp pattern Ripetizione del rapporto di Repeat of weft pattern	Trama		Max 2 mm Max 3 mm		on tota	l width
Lunghezza pezza Piece lentgh		UNI EN 1773			50	m
Altezza utile Net width		UNI EN 1773			148	cm
Resistenza a trazione	Cardati Wollen yarns	EN ISO 13934-1	Min 150 N Trama / <i>Weft</i> 150 N Ordito / <i>Warp</i>			N
Pettinati Worsted yams		EN ISS ISSS I	Mir 180 N Tran 200 N Ordit	na / Weft	>200,0	N
			< 150 g/m <sup>2</sup>	>= 150 g/m <sup>2</sup>		
Resistenza alla lacerazione Tear strength	Cappotti / Giacche Overcoats / Jackets	EN ISO 13937-2	Min1	0 N		N
	Abiti / Pantaloni Suits / Trousers		Min 10 N	Min 15 N	>15,0	N
Scorrimento cuciture	Cappotti / Giacche Overcoats / Jackets	IWS TM 117	Max 10 mm			mm
Seam slippage	Abiti / Pantaloni Suits / Trousers		Max 6	mm	6,0 mm	
Abrasione	Flanelle - Cardati Flannel - Woollen yarns	EN ISO 12947-2	Min 6.000 revs			
Abrasion Resistance	Pettinati e altri Worsted yams - Others	(Martindale)	Min 12.00	00 revs	>12	000
Pilling	Flanelle - Cardati Flannel - Woollen yarns	EN ISO 12945-2 (Martindale	Min grade 3			
i iling	Pettinati e altri Worsted yarns - Others	modificato)	Min grade 4		3.	/4
Elasticità <i>Elasticity</i>	Solo articoli elasticizzati	ASTM D3107	Max 20%			
Isteresi Hysteresis	Stretch fabric only	AGTW D3T01	Max 1	5 %		
Stabilità dimensionale al	Articoli elasticizzati con Lycra Stretch Fabric (Lycra)		0,5% / -	3,0 %		
vapore (Hoffmann) Dimensional stability to	Natural Stretch Cappotti (Overcoats)	DIN 53894	0,5% / -	2,5 %		
steam	Articoli standard Standard fabric		0,5% / -1,5 %		<1	1,5

#### Scheda tecnica n° 2

## SOLIDITA' COLORE TESSUTO LANA INVERNALE

Caratteristica Characteristics		Norma Norm	Valori limite Standard Per		Valore V <i>alue</i>
			Chiari - Medi / Light	Scuri / Dark	
	Al lavaggio Washing	EN ISO 105-C06	Min grade 4	Min grade 4	
	All' acqua 37℃ <i>Water</i> 37℃	EN ISO 105-E01	Min grade 4	Min grade 4	4/5
	Al lavaggio a secco Dry Cleaning	EN ISO 105-D05	Min grade 4	Min grade 4	4/5
Solidità colore Tinto Filo	Al sudore acido Acid perspiration	EN ISO 105-E04	Min grade 4	Min grade 4	4/5
Color Fastness Yarn Dye	Al sudore alcalino Alkalin perspiration	EN ISO 105-E04	Min grade 4	Min grade 4	4
	Sfregamento secco  Dry Rubbing	EN ISO 105-X12	Min grade 4	Min grade 4	4/5
	Sfregamento umido Wet Rubbing	EN ISO 105-X12	Min grade 3	Min grade 3	3
	Alla luce artificiale (Xenotest) Artificial Light	EN ISO 105-B02	Min grade 4	Min grade 4	5
			Chiari - Medi / Light	Scuri / Dark	
	Al lavaggio Washing	EN ISO 105-C06	Min grade 4	Min grade 4	
	Al lavaggio a secco Dry Cleaning	EN ISO 105-D05	Min grade 4	Min grade 4	
Solidità colore Tinto Pezza	Al sudore acido Acid perspiration	EN ISO 105-E04	Min grade 4	Min grade 4	
Color Fasness Piece dye	Al sudore alcalino Alkalin perspiration	EN ISO 105-E04	Min grade 4	Min grade 4	
	Sfregamento secco Dry Rubbing	EN ISO 105-X12	Min grade 4	Min grade 4	
	Sfregamento umido Wet Rubbing	EN ISO 105-X12	Min grade 3	Min grade 3	
	Alla luce artificiale (Xenotest) Artificial Light	EN ISO 105-B02	Min grade 4	Min grade 4	

# **TESSUTO LANA ESTIVA**

_						
<u></u>		Norma <i>Norm</i>	Valori limite Standard Pe		Val Va	ore lue
Composizione Articolo Material Composition		D.lgs 194/99			100%	% <b>W</b> ∨
Peso (Ambientato) Weight		UNI EN 12127	-4% +	-6%	g/m²	176
Finezza micron <i>Micron count</i>			-0,25%	+0,25%	22	2,0
Titolo Yarn Count		UNI 9275	Catena Nm	Trama Nm	2/48	2/48
Riduzione ordito e trama Density warp and weft		UNI EN 1049/2	+/- 3	%	21,3	- 19,9
Ortogonalità Skewed Weft	Fantasia (quadri e effetti in trama) Check patterned fabrics and cross- stripes		Max 1	Max 1,5 %		
	Unito e gessato Single coloured and lenght stripes		Max 2	Max 2 %		
Ripetizione del rapporto d Repeat of warp pattern	Ordito		Max 7	mm	Su tutta on tota	l'altezza I width
Ripetizione del rapporto d Repeat of weft pattern	Trama		Max 2 mm Max 3 mm	,		-
Lunghezza pezza Piece lentgh		UNI EN 1773			70	m
Altezza utile Net width		UNI EN 1773			148	cm
Resistenza a trazione	Cardati Wollen yarns	EN ISO 13934-1	Min 150 N Trama / <i>Weft</i> 150 N Ordito / <i>Warp</i>			N
Tensile strength	Pettinati Worsted yarns		Min 180 N Trama / <i>Weft</i> 200 N Ordito / <i>Warp</i>		>200,0	N
Resistenza alla	Cappotti / Giacche		< 150 g/m <sup>2</sup>	>= 150 g/m <sup>2</sup>		
lacerazione Tear strength		EN ISO 13937-2	Min1			N
	Suits / Trousers		Min 10 N	Min 15 N		N
Cappotti / Giacche Scorrimento cuciture  Seam slippage  Abiti / Pantaloni		IWS TM 117	Max 10 mm			mm
	Suits / Trousers		Max 6	mm	<5,0 mm	
Abrasione	Flanelle - Cardati Flannel - Woollen yarns	EN ISO 12947-2 (Martindale)	Min 6.00	00 revs		
Abrasion Resistance	Pettinati e altri Worsted yarns - Others	(Martindale)	Min 12.00	00 revs	>10	000
Pilling	Flanelle - Cardati Flannel - Woollen yarns	EN ISO 12945-2 (Martindale	Min gra	ade 3		
	Pettinati e altri Worsted yams - Others	modificato)	Min gra	ade 4		5
Elasticità Elasticity	Solo articoli elasticizzati	ASTM D3107	Max 20%			
steresi Hysteresis	Stretch fabric only		Max 1,5 %			
Stabilità dimensionale al	Articoli elasticizzati con Lycra Stretch Fabric (Lycra)		0,5% / -	3,0 %		
vapore (Hoffmann) Dimensional stability to	Natural Stretch Cappotti (Overcoats)	DIN 53894	0,5% / -2,5 %			
steam	Articoli standard Standard fabric		0,5% / -	1,5 %	<	1,5
Stabilità dimensionale al Lavaggio IWS 30°C Dimensional stability to Washing 30°C		IWS TM 31	0% / -3,0%			

DATI TECNICI TESSUTO	COTONE PER DI	VISE INVERNALE
Articolo		
COSTRUZIONE Composizione	CO 100% %	
Peso Peso Altezze	330 gm² 500 gml 145 / 150 cm	
Fili al cmq	43	
Metraggio	50 mt	
RESISTENZE MECCANICHE	E - FISICHE	
Resistenza dinamometrica DIN53857/1 in Kg:	Catena         124,1           Trama         92,1	
Stabilità al Vapore UNI 9294/3a-D	Catena -1,00% Trama -0,60%	
Stabilità al Lavaggio a secco UNI 53898 ( UNI 9294/6a)	+ / - 1,00%	
FINISSAGGIO	SOFT TOUCH	
NOTE PARTICOLARI		

NORME PER IL LAVAGGIO











		Scheda te
DATI TECNICI TESSUTO	COTONE	PER DIVISE ESTIVE
Articolo		
COSTRUZIONE Composizione	СО	100% % %
Peso Peso Altezze	160 240 148 / 150	gm² gml cm
Fili al cmq	78	
Metraggio	50 m	t
RESISTENZE MECCANICHE	: - FISICHE	
Resistenza dinamometrica	·	

DIN53857/1	in Ka:	

Catena	95,4
Trama	40,2

Stabilità al Vapore

UNI 9294/3a-D


Catena	<mark>-1,00</mark> %
Trama	-0.50%

Stabilità al Lavaggio a secco


UNI 53898 (UNI 9294/6a)

+/- 1,00%

**FINISSAGGIO** 



NOTE PARTICOLARI



NORME PER IL LAVAGGIO









