

GIUBBINO ESTIVO WIND STOPPER

Caratteristiche del tessuto

COLORE BLU

(vedi schede tessuto allegate)

Caratteristiche della confezione

- o confezionato in tessuto antivento con membrana PTFE colore blu
- o composto da due davanti, un dietro, un collo alla coreana, maniche a giro, polsi con elastico inserito per metà della circonferenza e regolazione ampiezza tramite alamaro e bottone a pressione
- o chiusura centrale sul davanti con cerniera pressofusa ad un cursore, coperta parzialmente da battuta chiusa da 4 bottoni a pressione
- o due tasche oblique chiuse con cerniera a vista, coperta da patta stondata chiusa con bottone a pressione
- o taschino, con portapenne, applicato sulla manica sinistra chiuso da cerniera verticale coperta da doppio filetto in tessuto
- o elastico inserito su ciascun fianco al fondo del giubbino
- o il giubbino è foderato con speciale fodera traforata
- o taschino interno inserito al petto sinistro chiuso da cerniera coperta da doppio filetto in tessuto
- più tasca applicata al petto destro chiusa da tratto di velcro
- o il capo deve essere a norma UNI EN 340:2004

Codice documento:	Redatto da:
scheda 10 vestiario	Gloria Silvestri
Operatori di esercizio 2017-2018	data: febbraio 2017

SCHEMA TECNICA TESSUTO 2 STRATI GIUBBINO

-A- TESSUTO ESTERNO

Composizione qualitativa	100% Poliestere	Legge 883/73
Riduzioni Centimetriche	Ordito: 58 fili al cm +/- 3 fili Trama: 53 battute al cm. +/- 3 fili	UNI EN 1049-2
Armatura	BATAVIA DA 4	UNI 8099

-B- STRATO FUNZIONALE

Composizione qualitativa	Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa	Spettroscopia IR
--------------------------	---	------------------

-C- TESSUTO LAMINATO

Peso	125 g/m ² ± 10%	UNI EN 12127
Resistenza alla bagnatura a nuovo	non inferiore a ISO 90	ISO 4920
Resistenza alla Trazione	Ordito: ≥ 800 N Trama: ≥ 500 N	ISO 1421
Permeabilità all'aria a nuovo (100 Pa)	≤ 5 l/g/mq/s	ISO 9237
Resistenza al vapor d'acqua	$R_{et} \leq 7 \text{ m}^2\text{Pa/W}$	ISO 11092
Durata della laminazione		
Dopo 50 lavaggi domestici in accordo con ISO 6330 5A, A -40°	Non si devono notare distaccamenti del tessuto esterno	

SCHEDA TECNICA FODERA TRAFORATA GIUBBINO

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione	100% poliestere	DPR 883/73
Armatura	Maglia in catena	UNI 8099/80
Riduzione	Ordito 11 fili al cm Trama 23 trame al cm	UNI EN 1049/2
Peso	85 gr. al mq +/- 5%	UNI EN 5114
Resistenza alla trazione media:	Longitudinale 19,37 kg (190,0 N) Trasversale 49,70 kg (487,6 N)	EN 29073/3 – UNI 8639 – M&S P11 – IWS TM 4 – UNI 4818/6
Coef. variazione trazione	Longitudinale 1,69 Cv% Trasversale 0,54 Cv%	
Allungamento	Longitudinale 129,97 mm (64,99%) Trasversale 81,92 mm (41,00%)	
Coef. Variazione allungamento	Longitudinale 2,28 Cv% Trasversale 0,51 Cv%	
Resistenza alla lacerazione media: (Elemendorf)	Lacerazione longitudinale: 1.020,0 g - 1.000,6 cN - CV 3,9% Lacerazione trasversale: 1.490,0 g - 1.461,7 cN - CV 3,3%	UNI 9512-89 / ISO 9290 – ASTM 1424 – DIN 53862
Solidità della tinta al lavaggio domestico e commerciale (acetato – cotone – poliammide- poliestere- poliacrilico – lana)	dopo un ciclo di lavaggio: scarico 5 degradazione 5 dopo 5 cicli di lavaggio: scarico 5 degradazione 5	UNI EN ISO 105-C06
Solidità della tinta al lavaggio a secco	Scarico 5 Degradazione 5	UNI EN ISO 105-D01
Solidità della tinta allo sfregamento	A secco 5 A umido 5	UNI EN ISO 105-X12